Instrukcja obsługi

Żywica ANYCUBIC Tough Resin Ultra (czarna)

Opis

ANYCUBIC Tough Resin Ultra to żywica fotopolimerowa przeznaczona do drukarek 3D LCD i DLP, której najważniejszym wyróżnikiem jest wyjątkowo wysoka elastyczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wydłużenie przy zerwaniu na poziomie od 70% do 80% sprawia, że gotowe modele zachowują dużą wytrzymałość, są mniej podatne na pękanie i szybko odzyskują swój pierwotny kształt po odkształceniu. Materiał został opracowany z myślą o tworzeniu trwałych modeli użytkowych, elementów ruchomych oraz wydruków, które mogą być narażone na uderzenia, zginanie i długotrwałe użytkowanie. Jego dodatkowym atutem jest specjalnie opracowana formuła, która ogranicza intensywność zapachu podczas drukowania, zwiększając komfort codziennej pracy.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta (mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.

Specyfikacja

Producent	ANYCUBIC
Model	Tough Resin Ultra
Kolor	Czarny
Materiał	Żywica fotopolimerowa
Długość fali	365–405 nm
Lepkość	500–900 mPa·s (25°C)
Gęstość	1,05–1,25 g/cm³
Twardość	71–75 HD
Odporność na rozciąganie	20–28 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	70–80%
Moduł sprężystości przy zginaniu	15–25 MPa
Odporność na zginanie	350–800 MPa
Moduł Younga	350–450 MPa
Skurcz objętościowy	5,1–6,2%
Temperatura drukowania	20–50°C
Zalecana temperatura otoczenia podczas drukowania	20–40°C
Czas naświetlania pierwszej warstwy	20–40 s
Czas naświetlania standardowej warstwy	1,5–3 s
Środek czyszczący	IPA 95%
Czas mycia	≥3 min
Długość fali UV podczas utwardzania	405 nm
Temperatura utwardzania	18–30°C
Natężenie promieniowania UV	25 000–30 000 μW/cm²
Czas utwardzania	3 min
Waga	1 kg

Producent

Shenzhen Anycubic Technology Co.,Ltd
Ai'nan Road, Longdong, Baolong, Longgang 90, Bldg 2, Tower A / Unit 101/501/1001
518172 Shenzhen
Chiny
support@anycubic.com

Podmiot odpowiedzialny w UE

Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1 1
41468 Neuss
Niemcy
info@apex-ce.com

Importer

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl / www.innpro.pl